


RENOLIT ALKORPLAN F Bright

Membrane d'étanchéité cool roof



Information produit

RENOLIT ALKORPLAN F Bright

Membrane synthétique d'étanchéité à base de PVC-P, armée par une trame polyester, de couleur blanche extrêmement réfléchissante et recouverte par une couche de protection.



Application

La membrane d'étanchéité **RENOLIT ALKORPLAN F Bright** fixée mécaniquement à travers des vis et plaquettes de distribution de pression.

Certificats

Certification produit EN 13956
0749-CPR / BC2-320-01452-0001-01

Certification produit et système UEATC.
DTA 5.2/17-2563_V1.

RENOLIT ALKORPLAN Bright répond aux critères des labels de durabilité BREEAM, LEED et VERDE.

Certificats disponibles sur notre site www.renolit.com/roofing.

PROPRIÉTÉS					
	Normes de référence	Valeurs de production RENOLIT ALKORPLAN F Bright - 1,5 mm	Unité		
Résistance à la traction	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm		
Allongement	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%		
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	≤ 0,3	%		
Pliabilité à basse température	EN 495-5	≤ -25	°C		
Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-1	≥ 400	N		
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	≥ 225	N		
Résistance au pelage du joint	EN 12316-2	Rupture a l'exterieur du joint ou ≥225	N/50 mm		
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	EN 1931	20.000	-		
Résistance à la perforation statique	EN 12730	≥ 20	kg		
Reaction au feu	EN 13501-1	Classe E	-		
Réaction à un feu extérieure	EN 13501-5	B _{roof} (t3)	-		
Réflexion solaire	ASTM C 1549	0,91	-		
Indice de réflexion solaire (IRS)	ASTM E 1980	115	-		
Température de surface - nouveau	ASTM E 1980	39	°C		
Température de surface après vieillissement	ASTM E 1980	50	°C		
Exposition aux UV (vieillissement UV-A après 5.000 heures)	ASTM D 4434 ASTM G 154	pas de fissures, pas de craquelures	-		
EMBALLAGE					
	Epaisseur	Largeur	Poids	Longueur	Poids/rouleau
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	1,5 mm	1,05 m	1,85 kg/m ²	20 ml	ca. 41 kg

Stockage

Le stockage se fait dans un endroit sec, à l'abri du gel et protégé du soleil, rouleaux couchés, parallèles et dans l'emballage d'origine. Le maximum de pile de stockage dans l'emballage d'origine est de 2 haut avec une protection entre les couches.

Les membranes RENOLIT ALKORPLAN sont livrées en rouleaux sur mandrins. Chaque livraison peut contenir jusqu'à 10% de rouleaux courts (min. 8 m)

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT France - Roissy-pôle le Dôme - 5, rue de La Haye - CS 13943
Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex - France
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com



Rely on it.