


RENOLIT ALKORPLAN F Bright

Cool roof kunststof dakbedekkingssysteem



Productinformatie

RENOLIT ALKORPLAN F Bright
Kunststof dakbaan uit PVC-P, gewapend met een polyester weefsel en voorzien van een UV-reflecterende, beschermende laklaag.



Certificaten

Productcertificatie EN 13956
0749-CPR / BC2-320-01452-0001-01

Dit product voldoet aan de hoogste LEED, VERDE en BREEAM duurzaamheids-certificeringen.
Certificaten beschikbaar op onze website www.renolit.com/roofing.

Toepassing

De **RENOLIT ALKORPLAN F Bright** dakbaan wordt mechanisch bevestigd door middel van schroeven en drukverdeelplaten.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN			
	Proefmethode	Productiewaarden RENOLIT ALKORPLAN F Bright - 1,5 mm	Eenheid
Treksterkte	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm
Verlenging	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Dimensionele stabiliteit (6 u aan 80 °C)	EN 1107-2	≤ 0,3	%
Plooibaarheid bij lage temperatuur	EN 495-5	≤ -25	°C
Nagelscheurweerstand	EN 12310-1	≥ 400	N
Scheurweerstand	EN 12310-2	≥ 225	N
Pelsterkte lasverbinding	EN 12316-2	Breuk buiten de lasnaad of ≥225	N/50 mm
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	EN 1931	20.000	-
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	≥ 20	kg
Brandgevaarlijk gedrag van daken	EN 13501-5	B _{roof} (t1)	-
Zonnereflectie	ASTM C 1549	0,91	-
SRI Zonnereflectie-index	ASTM E 1980	115	-
Oppervlaktetemperatuur - nieuw	ASTM E 1980	39	°C
Oppervlaktetemperatuur na veroudering	ASTM E 1980	50	°C
Kunstmatige veroudering na 5000 uur UV A veroudering	ASTM D 4434 ASTM G 154	Geen scheuren, geen barsten	-

LEVERINGSPROGRAMMA					
	Dikte	Breedte	Gewicht	Rollengte	Gewicht/rol
RENOLIT ALKORPLAN F 35276	1,5 mm	1,05 m	1,85 kg/m ²	20 lm	ca. 41 kg

Opslag

De opslag van de **RENOLIT ALKORPLAN F** dakbanen moet gebeuren in een droge vortsvrije ruimte beschermd van de zon, parallel liggend en in de originele verpakking. De maximum stapelhoogte in de originele pallet verpakking is 2 hoog met een bescherming tussen de verpakking.

De **RENOLIT ALKORPLAN** dakbanen worden geleverd in rollen op kokers.

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.