

# RENOLIT ALKORPLAN A Bright

## Membrana impermeabile sintetica cool roof



SQUAD.BE

### Informazione di prodotto

**RENOLIT ALKORPLAN A Bright 35279**  
Membrana impermeabile in PVC-P flessibile, accoppiata termicamente ad un tessuto non tessuto in poliestere, provvista di uno strato protettivo altamente riflettente per la funzione cool roof.



### Certificati

Certificazione di prodotto EN 13956  
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01  
Questo prodotto contribuisce alle certificazioni di sostenibilità dell'edificio LEED, BREEAM, VERDE.

### Campi di applicazione

Utilizzare come sistema impermeabile per incollaggio.

Certificati disponibili sul sito [www.renolit.com/roofing](http://www.renolit.com/roofing).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			
	Metodo di prova	Valori RENOLIT ALKORPLAN A Bright - 1,5 mm	Unità di misura
Resistenza a trazione	EN 12311-2 (A)	≥ 850	N/50 mm
Allungamento a rottura	EN 12311-2 (A)	≥ 55	%
Stabilità dimensionale (80 °C per 6 H)	EN 1107-2	≤ 0,5	%
Flessibilità alle basse temperature	EN 495-5	≤ -25	°C
Resistenza alla lacerazione al chiodo	EN 12310-1	≥ 625	N
Resistenza alla lacerazione	EN 12310-2	≥ 350	N
Resistenza alla pelatura dei giunti	EN 12316-2	BOJ o ≥225	N/50 mm
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua (μ)	EN 1931	20.000	-
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730	≥ 20	kg
Resistenza al fuoco esterno	EN 13501-5	B <sub>roof</sub> (t1), (t3) & (t4)*	-
Riflettanza solare	ASTM C 1549	0,91	-
SRI Indice di riflettività solare	ASTM E 1980	115	-
Temperatura di superficie	ASTM E 1980	39	°C
Temperatura di superficie dopo invecchiamento	ASTM E 1980	50	°C
Resistenza a condizioni climatiche accelerate dopo esposizione di 5.000 ore a invecchiamento da raggi UV-A	ASTM D 4434 ASTM G 154	nessuna fessura, nessuna crepa	-

\* V. condizioni

CONFEZIONE					
	Spessore	Larghezza	Peso	Lunghezza del rotolo	Peso del rotolo
RENOLIT ALKORPLAN A Bright 35279	1,5 mm	2,10 m	2,25 kg/m <sup>2</sup>	15 ml	ca. 71 kg

### Stoccaggio

Stoccare in luogo asciutto. I rotoli devono essere posizionati in posizione parallela e nella confezione originale, non accatastare in forma incrociata o appoggiare pesi.

Ogni consegna può contenere fino a un 10% di rotoli corti (lunghezza minima: 8 m).

Il presente documento annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

**WWW.RENOLIT.COM/ROOFING**

RENOLIT Italia Srl. - Via Uruguay, 85 - 35127 Padova - ITALIA  
T +39 049 0994721 & F +39 049 0994721 - [renolit.italia@renolit.com](mailto:renolit.italia@renolit.com)



Rely on it.

R2279105/2023