


RENOLIT ALKORPLAN F Colour

Sistema por fijación mecánica



Información del producto

RENOLIT ALKORPLAN F Colour
Membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P, reforzada con malla de hilo de poliéster. Disponible en distintos colores.

Aplicación

Utilizar como lámina de estanqueidad para cubiertas planas o inclinadas por fijación mecánica.

Certificados

Certificado EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01
Certificados disponibles en nuestro sitio web: www.renolit.com/roofing

Nuestras membranas son objeto de un asesoramiento técnico o de oficinas especializadas de control en función del tipo de aplicación prevista (UNE EN – CTE - DIT).

DATOS DEL PRODUCTO			
	Normas	Valores a la producción RENOLIT ALKORPLAN F Colour	Unidad
		1,5 mm	
Resistencia a la tracción	EN 12311-2	≥ 1100	N/50 mm
Alargamiento a la rotura	EN 12311-2	≥ 16	%
Estabilidad dimensional (6 horas a 80 °C)	EN 1107-2	≤ 0,3	%
Doblado a bajas temperaturas	EN 495-5	≤ - 25	°C
Resistencia al desgarro (clavo)	EN 12310-1	≥ 400	N
Resistencia al desgarro	EN 12310-2	≥ 225	N
Resistencia al pelado de los solapes	EN 12316-2	Rotura fuera de la junta o ≥ 225	N/50 mm
Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (μ)	EN 1931	20.000	-
Resistencia a carga estática	EN 12730	≥ 20	kg
Resistencia al fuego externo	EN 13501-5	B _{ROOF} (t1)*	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	E	-

* Véase las condiciones

EMBALAJE						
	Color	Espesor	Ancho	Peso	Longitud	Peso del rollo
RENOLIT ALKORPLAN F 35276 Design	Antracita	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m ²	20 ml	ca. 41 kg
	Terracota	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m ²	20 ml	ca. 41 kg
	Verde cobre	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m ²	20 ml	ca. 41 kg
	Gris oscuro	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m ²	20 ml	ca. 41 kg
	Gris oscuro	1,5 mm	2,10 m	1,95 kg/m ²	20 ml	ca. 82 kg
RENOLIT ALKORPLAN F 35276 Metallics	Cobre (84040)	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m ²	20 ml	ca. 41 kg
	Plata (40100)	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m ²	20 ml	ca. 41 kg

Almacenamiento

Los rollos deberán colocarse en posición horizontal y paralelos entre sí (nunca cruzados). Almacenar dentro del embalaje de origen, en lugar seco, protegido contra las heladas y sin exponer a la luz solar directa. La altura máxima de la pila es de 2 palets con una protección entre ellos.

La membrana para cubiertas RENOLIT ALKORPLAN se suministra en rollos con mandril de cartón. Cada entrega puede contener hasta el 10% de rollos cortos (largo mínimo: 8 m).

Esta publicación anula y sustituye a todas las versiones anteriores.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT IBERICA, S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - E - 08470 SANT CELONI (Barcelona)
T +34 93/848 40 00 - F +34 93/867 55 17 - renolit.iberica@renolit.com



Rely on it.