


RENOLIT ALKORPLAN LA Green

Sistema para cubiertas verdes



Información del producto

RENOLIT ALKORPLAN LA Green
Membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P, armada con velo de fibra de vidrio y doblada con un fieltro de poliéster resistente a la perforación de las raíces acorde a la EN 13948/FLL.

Aplicación

La membrana **RENOLIT ALKORPLAN LA Green** para la impermeabilización de cubiertas, destinada al encolado total por medio de los adhesivos **RENOLIT ALKORPLUS** y protegida por el sistema **RENOLIT ALKORPLAN Green** para cubiertas verdes.

Certificados

Certificado EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01
Certificados disponibles en nuestro sitio web:
www.renolit.com/roofing.

Nuestras membranas son objeto de un asesoramiento técnico o de oficinas especializadas de control en función del tipo de aplicación prevista (UNE EN - CTE - DIT).

DATOS DEL PRODUCTO			
	Normas	Valores a la producción RENOLIT ALKORPLAN LA Green	Unidad
		1,5 mm	
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 (B)	≥675	N/50 mm
Alargamiento a la rotura	EN 12311-2 (B)	≥55	%
Estabilidad dimensional* (6 horas a 80°C)	EN 1107-2	≤0,3	%
Doblado a bajas temperaturas	EN 495-5	≤-25	°C
Resistencia al desgarró	EN 12310-2	≥350	N
Resistencia al cizallamiento de los solapes	EN 12317-2	Rotura fuera de la junta o ≥675	N/50 mm
Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (μ)	EN 1931	20.000	-
Resistencia a carga estática	EN 12730	≥20	kg
Resistencia a la perforación por raíces	EN 13948/ FLL	sin perforaciones	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	E	-

* Este valor está redondeado a 0.1% tal y como se indica en el apartado 9.1 de la norma EN 1107-2. No obstante, el resultado real es menor a este valor y por tanto no aplica la obligatoriedad de fijación mecánica perimetral del apartado 7.6.1 de la Norma UNE 104416:2009.

EMBALAJE						
	Color	Espesor	Ancho	Longitud	Peso	Peso del rollo
RENOLIT ALKORPLAN LA Green	Gris claro (71004)	1,5 mm	2,15 m	15 ml	2,26 kg/m ²	ca. 73 kg

Almacenamiento

Los rollos deberán colocarse en posición horizontal y paralelos entre sí (nunca cruzados). Almacenar dentro del embalaje de origen, en lugar seco, protegido contra las heladas y sin exponer a la luz solar directa. La altura máxima de la pila es de 3 palets con una protección entre ellos, y 4 en caso de cajas originales abiertas.

La membrana para cubiertas **RENOLIT ALKORPLAN** se suministra en rollos con mandril de cartón. Cada entrega puede contener hasta el 10% de rollos cortos (largo mínimo: 8 m).

Esta publicación anula y sustituye a todas las versiones anteriores.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni - España
T +34 93 848 4000 - F +34 93 867 5517 - renolit.iberica@renolit.com

