


ALKORCOOL

RENOLIT ALKORPLAN F - single ply cool roof



Produkt information

RENOLIT ALKORPLAN F ALKORCOOL
Lamineret tagfolie af fleksibel PVC, armeret med polyestervæv og lakeret med høj UV-refleksion til følge.

Anvendelse

RENOLIT ALKORPLAN F bruges som tagdækning i mekanisk monteret tagsystemer, som er det mest foretrukne montagesystem.

Certifikater

CE-mærkning:
0749-CPR / BC2-320-0295-0100-02 (EN 13956).
Dette produkt bidrager til at opnå det bedste niveau af LEED, VERDE og BREEAM klassificering.

Certifikater er tilgængelige på vores hjemmeside www.renolit.com/roofing.

| PRODUKT DATA | | | |
|---|---------------------------|--|---------|
| | Metode | Produktionsværdier RENOLIT ALKORPLAN F - 1.5 mm | Enheder |
| Trækstyrke | EN 12311-2 (A) | ≥ 1100 | N/50 mm |
| Brudforlængelse | EN 12311-2 (A) | ≥ 16 | % |
| Dimensionsstabilitet (6h at 80 °C) | EN 1107-2 | ≤ 0.3 | % |
| Kuldebestandighed | EN 495-5 | ≤ -25 | °C |
| Sømrivestyrke | EN 12310-1 | ≥ 400 | N |
| Rivestyrke | EN 12310-2 | ≥ 225 | N |
| Lamineringsstyrke | EN 12316-2 | BOJ eller ≥225 | N/50 mm |
| Vanddampdiffusionsmodstand (μ) | EN 1931 | 20.000 | - |
| Modstand mod statisk perforering | EN 12730 | ≥ 20 | kg |
| Brandgodkendt | EN 13501-5 | B _{roof} (t2)* | - |
| Sol refleksion | ASTM C 1549 | 0.91 | - |
| SRI Sol Refleksion Index | ASTM E 1980 | 115 | - |
| Overflade temperatur - ny | ASTM E 1980 | 39 | °C |
| Overflade temperatur efter aldring | ASTM E 1980 | 50 | °C |
| Accelereret ældningstest efter 5.000 timer UV-A ageing | ASTM D 4434 ASTM G 154 | Ingen revner | - |

* Se betingelser

| PAKNING | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|------------------------|--------------|------------|
| | Tykkelse | Bredde | Vægt | Rulle længde | Rulle vægt |
| RENOLIT ALKORPLAN F ₀₀₈₂₀ | 1.5 mm | 1.60 m | 1.85 kg/m ² | 15 lm | ca. 44 kg |

Lagring

Opbevares tørt. Rullerne skal så vidt muligt ligge parallelt og i den originale emballage. De må ikke stables på tværs og/eller under tryk. Paller kan stables med maksimalt 3 paller i stabel.

RENOLIT ALKORPLAN leveres i ruller. Hver leverance kan indeholde op til 10% korte ruller (min. længde på 8 m).

Dette dokument erstatter og suspendere alle tidligere versioner.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - renolit.nordic@renolit.com



Rely on it.

RZ279AA1020