


RENOLIT ALKORPLAN A Classic

Gekleefd systeem



SQUAD.BE

Productomschrijving

RENOLIT ALKORPLAN A Classic
Kunststof dakbaan op basis van PVC-P, gecacheerd met
een 300 g/m² polyestervlies.

Toepassing

RENOLIT ALKORPLAN A Classic dakbaan wordt volvlakig gekleefd door
middel van een RENOLIT ALKORPLUS daklijm.

Certificaten

Productcertificatie EN 13956
0749-CPR-BC2-320-0295-0100-02

Certificaat beschikbaar op onze website:
www.renolit.com/roofing

Product- en systeemcertificatie UEAtc.
België : ATG 1707
Nederland : CTG 461

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

	Proefmethode	Productiewaarden RENOLIT ALKORPLAN A Classic				Eenheid
		1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	
Treksterkte	EN 12311-2 (A)	≥ 825	≥ 850	≥ 875	≥ 900	N/50 mm
Rek bij breuk	EN 12311-2 (A)	≥ 50	≥ 55	≥ 60	≥ 60	%
Dimensionele stabiliteit (6 uur bij 80 °C)	EN 1107-2	≤ 0,5				%
Koudevouwproef	EN 495-5	≤ -25				°C
Scheursterkte	EN 12310-1	≥ 325	≥ 350	≥ 375	≥ 400	N
Nagelscheurweerstand	EN 12310-2	≥ 550	≥ 625	≥ 700	≥ 775	N
Pelsterkte lasverbinding	EN 12316-2	≥ Breuk buiten lasverbinding of				N/50 mm
		200	225	≥ 250	≥ 275	
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	EN 1931	20000				-
Statische perforatieweerstand	EN 12730	≥ 20				kg
Brandgedrag	EN 13501-1	E				-

LEVERINGSPROGRAMMA

	Kleur	Dikte	Breedte	Rollengte	Gewicht/rol
RENOLIT ALKORPLAN A 35179	Lichtgrijs (71004)	1,2 mm (3,2 mm totale dikte)	2,10 m	15 lm	ca. 61 kg
	Lichtgrijs (71004)	1,5 mm (3,5 mm totale dikte)	2,10 m	15 lm	ca. 71 kg
	Lichtgrijs (71004)	1,8 mm (3,8 mm totale dikte)	2,10 m	15 lm	ca. 83 kg
	Lichtgrijs (71004)	2,0 mm (4,0 mm totale dikte)	2,10 m	15 lm	ca. 92 kg

Opslag

De opslag moet gebeuren in een droge vorstvrije ruimte, beschermd
van de zon, parallel liggend en in de originele verpakking. De maximum
stapelhoogte in de originele verpakking is 2 hoog met een bescherming
tussen de verpakking.

De RENOLIT ALKORPLAN dakbanen worden geleverd op rollen. Elke levering
kan tot 10% korte rollen bevatten (min. rollengte 8 m).

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium
T +32 (0)55 33 98 51 - F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.

R2179NX0421