



*Rely on it.*

# Surpreendentemente metálico

RENOLIT ALKORPLAN F Metallics



**RENOLIT**  
**ALKORPLAN**  
roofing products





# Surpreendentemente metálico

Um metal brilhante ou uma cobertura em cobre industrial moderno poderá não ser necessariamente um investimento dispendioso. As membranas de coberturas da **RENOLIT Alkorplan Metallics** oferecem uma boa e durável alternativa às coberturas de metal tradicionais. Graças ao seu relevo especial a sua cobertura adquire aquele visual metálico.

## Sistema semi-independente

**RENOLIT ALKORPLAN F** com uma estrutura de superfície especial



### Informação do produto

- Membrana sintética de impermeabilização, à base de PVC-P, armada por uma malha de poliéster.
- Disponível nas cores prata e cobre.
- Perfis **RENOLIT ALKORPLAN Design** estão disponíveis em grande formato.
- É proibida a utilização da soldadura a solvente.
- Conformidade CE. 0749-CPD BC-320-0295-0100-02 (EN 13956)
- Aprovação técnica contínua UBAte e CTG.
- Certificados disponíveis no nosso site: [www.renolit.com/roofing](http://www.renolit.com/roofing)

### PROPRIEDADES

	Normas de referência	Valor de produção RENOLIT ALKORPLAN F 1,5 mm	Unidade
Resistência à tracção	EN 12311-2 (A)	≥1100	N/50 mm
Alongamento à rotura	EN 12311-2 (A)	≥16	%
Estabilidade dimensional	EN 1107-2	≤0,3	%
Dobragem a baixa temperatura	EN 495-5	≤-25	°C
Resistência às fendas provocadas por pregos	EN 12310-1	≥400	N
Resistência às fendas	EN 12310-2	≥225	N
Aderência entre camadas	EN 12316-2	≥225	N/50 mm
Permeabilidade ao vapor de água (μ)	EN 1931	20.000	-
Resistência à perfuração estática	EN 12730	≥20	kg
Comportamento ao fogo exterior	EN 13501-5	B <sub>ROOF</sub> (t1)*	-

\* Ver modalidades

### EMBALAGEM

	Espessura	Largura	Peso	Comprimento	Peso / Rolo
RENOLIT ALKORPLAN F <sub>35276</sub>	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m <sup>2</sup>	20 ml	ca. 41 kg

### Armazenamento

- O armazenamento faz-se num local seco, com os rolos deitados paralelamente e na embalagem de origem.
- As membranas **RENOLIT ALKORPLAN** são entregues em rolos sobre mandril.
- Cada entrega pode conter até 10% de rolos curtos (mínimo de 8 m).





A vida útil das membranas RENOLIT ALKORPLAN F instaladas em Inglaterra foi estimada pela agência BBA superior a 40 anos com manutenção periódica.

Todas as nossas soluções de estanqueidade para coberturas têm uma garantia de 10 anos do fabricante e são instaladas por instaladores que receberam uma formação específica.

Todas as membranas de impermeabilização RENOLIT para coberturas, fazem parte do ROOFCOLLECT®, um programa de recolha e reciclagem de PVC.

A unidade de produção RENOLIT Ibérica SA em Sant Celoni (Barcelona) tem a certificação ISO 9001/14001.

[www.renolit.com/roofing](http://www.renolit.com/roofing)

RENOLIT PORTUGAL - Unipessoal, Lda - Parque Industrial dos Salgados da Póvoa - Apartado 101 - 2626-909 PÓVOA DE SANTA IRIA  
T +351 219 568 306 - F +351 219 568 315

A informação contida no presente folheto foi redigida de boa-fé e com a única intenção de proporcionar informação e baseia-se nos nossos conhecimentos atuais no momento da sua publicação, portanto, pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio. Nenhuma informação aqui recolhida insta a aplicar os nossos produtos sem respeitar as patentes vigentes, os certificados, a norma, as leis locais e nacionais, as aprovações ou especificações técnicas ou as normas e boas práticas profissionais. É responsabilidade do comprador certificar-se sobre se a importação, publicidade, embalagem, etiquetagem, composição, posse, propriedade e uso dos nossos produtos ou a sua comercialização estão regulados por leis específicas no seu país. O comprador é também o único responsável por informar e assessorar o utilizador final. Se se produzirem situações ou casos não previstos nas presentes instruções, é importante entrar em contacto com os nossos serviços técnicos para receber assessoria em função da informação disponível e dentro dos limites dos nossos conhecimentos. Os nossos serviços técnicos não são responsáveis pela conceção ou realização das obras. Não somos responsáveis pelo incumprimento por parte do comprador das obrigações, normas ou leis a respeitar. Se bem que as cores cumprem os requisitos de resistência UV exigidos pela EOTA, é normal que, com o passar do tempo, acabem por sofrer alterações. Na garantia não estão incluídas as considerações estéticas em caso de reparações parciais em membranas deficientes cobertas pela garantia. A disponibilidade do produto difere em cada país; consulte o departamento técnico da RENOLIT para mais informação.



Rely on it.