

RENOLIT ALKORPLAN D 35x76-101

Pasillo de mantenimiento



SQUAD.BE

Información del producto

RENOLIT ALKORPLAN D 35x76-101
Membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P reforzada con malla de hilo de poliéster. Cuenta con capa protectora antideslizante.

Aplicación

Pasillo de mantenimiento para la demarcación de caminos de mantenimiento, acceso y emergencia.

Certificados

Certificado EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificados disponibles en nuestro sitio web:
www.renolit.com/roofing

DATOS DEL PRODUCTO

	Normas	Valores a la producción RENOLIT ALKORPLAN D 35x76-101		Unidad
		1,5 mm		
Masa por unidad de área	EN 1849-2	1,85		kg/m ²
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 (A)	≥1100		N/50 mm
Alargamiento a la rotura	EN 12311-2 (A)	≥16		%
Estabilidad dimensional (6 horas a 80 °C)	EN 1107-2	≤0.3		%
Doblado a bajas temperaturas	EN 495-5	≤-25		°C
Resistencia al desgarr (clavo)	EN 12310-1	≥400		N
Resistencia al desgarr	EN 12310-2	≥225		N
Resistencia al pelado de los solapes	EN 12316-2	Rotura fuera de la junta o ≥225		N/50 mm
Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (μ)	EN 1931	20.000		-
Resistencia a carga estática	EN 12730	≥20		kg
Resistencia al fuego externo	EN 13501-5	NPD		-
Reacción al fuego	EN 13501-1	E		-

EMBALAJE

	Color	Espesor	Ancho	Longitud	Peso del rollo
RENOLIT ALKORPLAN D 35x76-101	Antracita (79851)	1,5 mm	0,80 m	15 lm	ca. 15 kg

Almacenamiento

Los rollos deberán colocarse en posición horizontal y paralelos entre sí (nunca cruzados). Almacenar dentro del embalaje de origen, en lugar seco, protegido contra las heladas y sin exponer a la luz solar directa. La altura máxima de la pila es de 3 palets con una protección entre ellos.

La membrana para cubiertas **RENOLIT ALKORPLAN** se suministra en rollos con mandril de cartón. Cada entrega puede contener hasta el 10% de rollos cortos (largo mínimo: 8 m).

Esta publicación anula y sustituye a todas las versiones anteriores.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - E - 08470 SANT CELONI (Barcelona)
T +34 93/848 40 00 - F +34 93/867 55 17 - renolit.iberica@renolit.com



R2x7 6550323