RENOLIT ALKORPLUS$_{81003}$

Capa separadora antipunzonante sintética

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capa separadora, no tejido de fibras cortadas sintéticas agujeteado por ambas caras sin ningún tratamiento térmico ni químico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Ensayo	Valor medio	Unidad	Tolerancia
• Masa por unidad de superficie :		EN ISO 9864	150	g/m²	
• Espesor :	2 kPa	EN ISO 9863-1	1,9	mm	
	20 kPa		1,2	mm	
	200 kPa		0,3	mm	
• Resistencia a la tracción :	CMD	EN ISO 10319	11,0	kN/m	-1,5
	MD		10,5	kN/m	-1,3
• Alargamiento a la ruptura :	CMD	EN ISO 10319	80	kN/m	±16
	MD		80	kN/m	±16
• Índice de absorción de energía :	CMD	EN ISO 10318	4,4	kJ/m²	
	MD		4,2	kJ/m²	
• Resistencia a punzonamiento estático CBR :		EN ISO 12236	1.700	N	-170
• Perforación dinámica (penetración de cono)		EN ISO 13433	20,0	mm	3,5
• Abertura eficaz de Poro	O_{90}	EN ISO 13433	100	µm	±20
• Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano y sin carga	(h=50mm)	EN ISO 11058	95	l/(m2.s)	-30
• Capacidad de flujo de agua en plano	(20 kPa,i=1)	EN ISO 12958	4,0	*10-6 m²/s	-1,7
• Resistencia a la intemperie		EN ISO 12224	A cubrir 1 mes después de la instalación.		
• Resistencia a la oxidación		EN ISO 13438	Durabilidad garantizada de más de 100 años en terrenos naturales con 4 < pH < 9 y temperaturas de < 25 °C.		
• Sustancias peligrosas			Menor de lo requerido por las normas nacionales de los Estados miembros de la UE .		

CAMPO DE APLICACIÓN

- Barrera de separación y de protección antipunzonante

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Por rollo

• RENOLIT ALKORPLUS$_{81003}$	Longitud	Ancho	Peso	Peso/rollo
	120 m	2m	150 g/m²	36 kg/rollo

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Ibérica s.a. - Carretera del Montnegre, s/n -08470 - Sant Celoni (Barcelona) - España
Tel. 34-938 484 000 / Fax 34-938 675 517 e-mail: renolit.iberica@renolit.com

RENOLIT

Rely on it.

R2003SS1020