

RENOLIT ALKORPLAN D 35x76-101

Chemin de circulation



SQUAD.BE

Information produit

RENOLIT ALKORPLAN D 35x76-101
Membrane d'étanchéité de toiture à base de PVC-P, renforcée par une armature en polyester avec un grain spécifique à la surface du revêtement.

Certificats

Certification Produit EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificats disponibles sur notre site
www.renolit.alkorplan.com

Application

Chemin de circulation pour repérage des zones d'entretien, d'accès et des itinéraires de circulation.

PROPRIÉTÉS			
	Normes de référence	Valeurs de production RENOLIT ALKORPLAN D 35x76-101	Unité
		1,5 mm	
Masse par unité de surface	EN 1849-2	1,85	kg/m ²
Résistance à la traction	EN 12311-2 (A)	≥1100	N/50 mm
Allongement	EN 12311-2 (A)	≥16	%
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	≤ 0,3	%
Pliabilité à basse température	EN 495-5	≤-25	°C
Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-1	≥400	N
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	≥225	N
Résistance au pelage du joint	EN 12316-2	Rupture à l'extérieur du joint ou ≥225	N/50 mm
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	EN 1931	20.000	-
Résistance à la perforation statique	EN 12730	≥20	kg
Réaction à un feu extérieur	EN 13501-5	NPD	-
Réaction au feu	EN 13501-1	E	-

EMBALLAGE					
	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Poids/rouleau
RENOLIT ALKORPLAN D 35x76-101	Anthracite (79851)	1,5 mm	0,80 m	15 ml	ca. 15 kg

Stockage

Le stockage se fait dans un endroit sec, à l'abri du gel et protégé du soleil, rouleaux couchés, parallèles et dans l'emballage d'origine. Le maximum de pile de stockage dans l'emballage d'origine est de 4 palettes avec une protection entre les couches.

Les membranes **RENOLIT ALKORPLAN** sont livrées en rouleaux sur mandrins. Chaque livraison peut contenir jusqu'à 10% de rouleaux courts (min. 8 m).

Le présent document remplace et annule toutes les versions antérieures.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT France

Roissypôle le Dôme - 5, rue de la Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com

RENOLIT Belgium NV - Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde

T +32 55 33 98 14 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.

R2x7.6FX0324