


RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₁₂

Ecran pare-vapeur en polyéthylène

Film en polyéthylène basse densité, utilisé en tant qu'écran pare-vapeur lors de l'étanchéité de toitures par RENOLIT ALKORPLAN, RENOLIT ALKORTEC ou RENOLIT ALKORTOP.



CARACTÉRISTIQUES					
	81012	81012	81012		Normes
épaisseur	0,20	0,25	0,40	mm	EN 1849-2
coloris	bleu opaque	bleu opaque	bleu opaque		
densité	0,92	0,92	0,92	g/m ²	ASTM D 1505
propriétés mécaniques					
résistance en traction	MLV ≥ 100	MLV ≥ 135	MLV ≥ 200	N/50 mm	EN 12311-2
allongement à la rupture	MLV ≥ 200	MLV ≥ 300	MLV ≥ 400	%	EN 12311-2
coefficient de diffusion à la vapeur d'eau	MDV ≥ μ.s 95	MDV ≥ μ.s 119	MDV ≥ μ.s 200	m	EN 1931
réaction au feu	Classe F	Classe F	Classe F		EN13501-1

PROPRIÉTÉS	
<ul style="list-style-type: none"> résistant au pourrissement résistant aux huiles résistant à une très haute hygrométrie classe feu F suivant EN 13501-1 	<ul style="list-style-type: none"> résistant aux bitumes résistant à un large éventail de produits chimiques pare-vapeur pour la construction conforme à la norme 13984

INSTRUCTIONS DE POSE
<ul style="list-style-type: none"> La pose de l'écran pare-vapeur s'effectue suivant les instructions de pose RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC et ALKORTOP et en conformité avec les normes ou recommandations nationales et/ou régionales. Pour les membranes RENOLIT ALKORTOP l'utilisation d'un pare-vapeur de 0,40 mm est obligatoire. L'écran pare-vapeur doit être posé en indépendance avec un recouvrement d'au moins 50 mm. <p>Les différents lés seront fixés avec un adhésif double face en caoutchouc butyl RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₅₇.</p>

EMBALLAGE						
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂ écran pare-vapeur	largeur	longueur	poids/m ²	poids/rouleaux	rouleaux/palette	
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂ 0,20	4,00 m	50 m *	0,20 kg/m ²	40 kg	18	
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂ 0,25	6,00 m	25 m **	0,24 kg/m ²	36 kg	21	
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂ 0,40	4,00 m	25 m ***	0,40 kg/m ²	40 kg	20	
* livrés pliés en deux - rouleaux de 2,00 m de largeur ** livrés pliés en trois - rouleaux de 1,60 m de largeur *** livrés pliés en quatre - rouleaux de 1,05 m de largeur						
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₅₇ adhésif double face						
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₅₇	1,5 cm	25 m	1,5 mm	0,1 kg		

STOCKAGE
<ul style="list-style-type: none"> Écran pare-vapeur: rouleaux stockés à plat dans l'emballage d'origine. Adhésif double face: conservation ≥ 24 m à une température de 10°C à 20°C et dans l'emballage originale.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT France
Roissypôle le Dôme - 5, rue de la Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com

RENOLIT Belgium NV - Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde
T +32 55 33 98 14 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.