


RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₁₂

Polyethyleen dampremmende laag



PRODUCTOMSCHRIJVING

LDPE film geschikt voor gebruik als dampremmende laag op daken afgedicht met **RENOLIT ALKORPLAN**, **RENOLIT ALKORTEC** en **RENOLIT ALKORTOP** membranen.

EIGENSCHAPPEN

	81012	81012	81012	Eenheid	Testmethode
Dikte (± 5 %)	0,20	0,25	0,40	mm	EN 1849-2
Kleur	blauw	blauw	blauw		
Massa per oppervlakte-eenheid	178	220	370	g/m ²	EN 1849-2
Waterdampdiffusieweerstand	MDV ≥ 120	MDV ≥ 120	MDV ≥ 200	m	EN 1931
Brandgedrag	F	F	F		EN13501-1

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Mechanische eigenschappen

Treksterkte	MLV ≥ 120	MLV ≥ 135	MLV ≥ 200	N/50 mm	EN 12311-2
Rek bij breuk	MLV ≥ 400	MLV ≥ 300	MLV ≥ 400	%	EN 12311-2

- Rotvast
- Oliebestendig
- Bestand tegen hoge vochtigheidsgraad
- Bitumenbestendig
- Bestand tegen een breed gamma chemische stoffen
- Voldoet aan de norm EN 13984 voor toepassing als dampremmende laag in de constructie van gebouwen

TOEPASSING

- De plaatsing van het dampscherm dient volgens de geldende systeemrichtlijnen **RENOLIT ALKORPLAN**, **ALKORTEC** of **ALKORTOP** te gebeuren en in overeenstemming met de nationaal en/of regionaal geldende normen.
- Voor **RENOLIT ALKORTOP** moet minstens een dikte van 0,40 mm genomen worden.
- De overlapping van het dampscherm van 100 mm wordt vastgehecht met een dubbelzijdige kleefband van butylrubber **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₅₇**

VERPAKKING

RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂ dampscherm	dikte	breedte	lengte	gewicht/rol	rollen/pallet
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂₋₀₀₅	0,20 mm	6,00 m	50 m *	55 kg	18
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂₋₀₀₁	0,25 mm	6,00 m	25 m *	36 kg	21
RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₁₂₋₀₀₂	0,40 mm	4,00 m	25 m **	40 kg	20

* geleverd in 4 gevouwen op rol van 1,60 m ** geleverd in 4 gevouwen op rol van 1,05 m

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₅₇ dubbelzijdige kleefband

RENOLIT ALKORPLUS ₈₁₀₅₇	1,5 mm	1,5 cm	25 m	0,1 kg	-
------------------------------------	--------	--------	------	--------	---

OPSLAG

- Dampscherm: de rollen worden liggend in de originele verpakking bewaard.
- Dubbelzijdige kleefband: ≥ 24 m houdbaar in de originele verpakking bij temperaturen tussen +10°C and +20°C.

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium N.V Verkoop
 Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
 Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31
 Fax +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.