

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁰²

Zelfklevend dampscherm



PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevend bitumineus dampscherm, versterkt met een aluminium film.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende barrière tegen radon en methaangas
- Uitstekende perforatieweerstand
- Dampscherm valt onder EN 13970
- Snelle plaatsing

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

		Testmethode
Treksterkte	MLV \geq 800 N/50 mm	EN 12311-1
Rek bij breuk	MLV \geq 5 %	EN 12311-1
Statische perforatie weerstand	MLV \geq 200 mm MLV \geq 900 mm	EN 12691/A EN 12691/B
Nagelscheursterkte	MLV \geq 200 N	EN 12310 -1
Afpeelsterkte	MLV \geq 50 N/50 mm	EN 12316 -1
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ)	MDV 4400000 \pm 30 %	EN 1931
Waterdichtheid	Bestand	EN 1928/A
Plooibaarheid bij lage temperatuur	MLV \leq -30°C	EN 495
Brandgedrag	Klasse E	EN 13501-1

TOEPASSING

- De plaatsing van het dampscherm dient volgens de geldende systeemrichtlijnen **RENOLIT ALKORPLAN**, **RENOLIT ALKORTEC** of **RENOLIT ALKORTOP** te gebeuren en in overeenstemming met de nationaal en/of regionaal geldende normen.
- Verwerkingstemperatuur +5°C/+45°C.

VERPAKKING

	Dikte	Breedte	Rollengte	Gewicht	Gewicht/rol
RENOLIT ALKORPLUS 81002-003	0.6 mm	1.08 m	40 lm	685 g/m ²	29.6 kg

OPSLAG

- De rollen worden rechtstaand bewaard.
- 25 rollen per pallet .

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium
T +32 (0)55 33 98 51 - F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.