

RENOLIT ALKORTOP D₃₅₁₈₀

Membrane synthétique
pour la finition de détails



Information produit

RENOLIT ALKORTOP D₃₅₁₈₀ est une membrane pour toiture synthétique homogène à base de polyoléfines thermoplastiques

Application

RENOLIT ALKORTOP D₃₅₁₈₀ s'utilise comme membrane d'étanchéité de toiture pour la finition de détails, par exemple au niveau des pénétrations, comme renforcement des angles et des détails nécessitant une solution personnalisée.

PROPRIÉTÉS

	Normes de référence	Valeurs de production RENOLIT ALKORTOP D ₃₅₁₈₀	Unité
		2,0 mm	
Longueur	EN 1848-2	20	m
Largeur	EN 1848-2	0,525	m
Épaisseur effective	EN 1849-2	2,0	mm
Masse surfacique	EN 1849-2	2,1	kg/m ²
Résistance à la traction	EN 12311-2 (B)	≥ 9	N/mm ²
Allongement	EN 12311-2 (B)	≥ 500	%

EMBALLAGE

	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Poids	Unité d'emballage
RENOLIT ALKORTOP D ₃₅₁₈₀₋₀₀₂	Blanc	2,0 mm	0,525 m	20 m	ca. 22 kg	par rouleau

Stockage

Le stockage se fait dans un endroit sec, à l'abri du gel, protégé du soleil, rouleaux debout et dans l'emballage d'origine.

Ce document annule et remplace le précédent.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium N.V. - Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium
T +32 (0)55 33 98 14 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.

RZ180FB0425