

RENOLIT ALKORPLAN Non Slip Walkway D 35w76

Slipbestendige walkway en beschermbaan



Productinformatie

RENOLIT ALKORPLAN D 35w76 is een kunststof dakbaan uit soepele PVC-P, gewapend met een polyester weefsel en voorzien van een toplaag met oppervlaktestructuur.

Toepassing

RENOLIT ALKORPLAN D 35w76 wordt gebruikt als antislip looppad voor onderhoud en toegang op daken met RENOLIT ALKORPLAN dakbanen. Het membraan biedt ook extra bescherming aan de onderliggende dakbaan.

Certificaten

Productcertificatie EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificaten beschikbaar op onze website
www.renolit.alkorplan.com.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN			
	Proefmethode	Productiewaarden	Eenheid
		RENOLIT ALKORPLAN D 35w76	
		2,0 mm	
Massa per oppervlakte-eenheid	EN 1849-2	2,5	kg/m ²
Treksterkte	EN 12311-2 (A)	≥1150	N/50 mm
Verlenging	EN 12311-2 (A)	≥16	%
Dimensionele stabiliteit (6h à 80 °C)	EN 1107-2	≤ 0,5	%
Plooibaarheid bij lage temperatuur	EN 495-5	≤-25	°C
Nagelscheurweerstand	EN 12310-2	≥500	N
Pelsterkte lasverbinding	EN 12316-2	Breuk buiten de lasnaad of ≥275	N/50 mm
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ)	EN 1931	20.000	-
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	≥20	kg
Brandgedrag	EN 13501-1	E	-
Slipweerstand	EN 16165 Annex B	R 13	-
	EN 16165 Annex C	PTV > 36	-

VERWERKING
<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat het RENOLIT ALKORPLAN dakoppervlak voor het aanbrengen van de walkway schoon, droog en vrij is van losliggende delen. • Rol de RENOLIT ALKORPLAN D 35w76 walkway uit en snij op de gewenste lengte. Voorzie een voeg van min. 2 cm tussen de kopse en parallelle zijden zodat het regenwater kan weglopen. • Las de walkway ter hoogte van de randen met een doorlopende warmeluchtlas vast op de RENOLIT ALKORPLAN dakbaan.

VERPAKKING					
	Kleur	Dikte	Breedte	Rollengte	Gewicht/rol
RENOLIT ALKORPLAN D 35w76-001	Geel	2,0 mm	82,5 cm	20 lm	ca. 41 kg

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium
T +32 (0)55 33 98 51 - renolit.belgium@renolit.com

