

DATABLAD:

RENOLIT ALKORSPRAY LIM – SPRAYKLÆB TIL GEOTEKSTIL

Type 81047002 (22 liter) + 81047003 + 81047004

Beskrivelse:

RENOLIT ALKORSPRAY Lim er udviklet med det formål at forenkle og forkorte den tid, det tager at installere det antibakterielle geotekstil i poolen. Dens formulering er perfekt kompatibel med ekspanderet polystyren. Det er modstandsdygtigt over for fugt og har et meget bredt temperaturområde, hvorunder det kan påføres. Produktet har praktisk talt øjeblikkelig vedhæftning samt høj mekanisk modstand.

Spraysystemet reducerer påføringstiden betydeligt. Dette system består af en påføringspistol (81047003) og slangen eller tilslutningsfittingen (81047004). Gennem dette system er det også muligt at optimere mængden af produkt, der skal påføres, og dermed øge ydeevnen. Disse to tilbehør skal kun købes én gang.

➤ Teknisk data:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ➤ Base: | Syntetisk polymer |
| ➤ Farve: | Transparent |
| ➤ Viskositet: | 340 mPa·s |
| ➤ Indhold af opløsningsmiddel: | Ca. 35% |
| ➤ Tæthed: | 0,73 +/- 0,04 g/cm ³ |
| ➤ Flammpunkt: | q - 43°C |
| ➤ Tørretid | 2 til 3 minutter. |
| ➤ Ydelse (for 22 liter) | 140 m ² (mellem 2 og 3 private pools) |

Udnyttelse:

ALKORSPRAY Lim påføres underlaget, uanset om det er polystyren eller ej, i et enkelt lag. Det er nødvendigt at dække mindst 80% af overfladen. Det er vigtigt, at de overflader, der skal klæbes, er tørre og rene. Overflader bør ikke være våde eller fugtige på forhånd.

Du kan påføre geotekstilet med limen stadig våd. Du kan også vente 1 til 3 minutter, indtil det er tørt at røre ved, og derefter samle materialerne. Til porøse overflader og svært tilgængelige områder (f.eks. hjørner eller væg-gulvforbindelser) anbefales det stærkt at påføre endnu et lag klæbemiddel, så snart det første lag er tørt.

Saml elementerne ved at presse geotekstilen på hele overfladen for at sikre god vedhæftning. Udvikler fuld vedhæftningsstyrke på 24 timer.

For at samle 2 polystyrenblokke sammen vil det være nødvendigt at påføre klæbemidlet på begge overflader.

Vigtigt:

De bedste limresultater opnås med en omgivelsestemperatur på ca. 15°C. Sørg for, at alle overflader, der skal limes, er rene, tørre og fri for støv, olie/fedt og opløsningsmidler, før du sprøjter lim. Udfør ALTID en test før påføring af produktet for at sikre egnethed. Dette produkt er IKKE udviklet til at forankre pladen til støtten. Der findes allerede specifikke klæbemidler til dette i RENOLIT-kataloget.

Præsentation:

22L flaske beskyttet af en papkasse, klar til brug.



81047002



81047003



81047004

Holdbarhed:

24 måneder.

Opbevaring:

Opbevar ikke produktet direkte på en cement- og betonoverflade og udsæt det ikke for temperaturer over 50°C.

For mere information:

Se sikkerhedsdatabladet. ALKORSPRAY Limlim har 24 måneders garanti fra fremstillingsdatoen. Beskyt produktet mod lave temperaturer.

Dette er et ekstremt brandfarligt produkt. Hold produktet væk fra varme/gnister/flammer/varme overfladekilder. Ryg ikke i nærheden af det, og sprøjt det aldrig mod en flamme eller nogen anden varmekilde.

Det er en beholder under tryk: Den må ikke punkteres eller brændes, selv efter brug.

Læs omhyggeligt [sikkerhedsdatabladet](#) og forholdsreglerne i forbindelse med dets brug.

Bortskaf beholderen/flasken i overensstemmelse med gældende nationale regler.